



TYTAN PROFESSIONAL 1K tekutá lepenka HYDROL

TYTAN PROFESSIONAL HYDROL 1K tekutá lepenka je používána k bežešvé hydroizolaci savých a porézních podkladů. Určeno pro vodotěsné interiérové / exteriérové podlahové a stěnové povrchy, které nejsou nepřetržitě ponořeny do vody, pod vlivem spodní vody, nebo vystaveny páře. Hydrol 1K umožňuje vyhotovit nepřerušenu a elastickou vodotěsnou izolaci pod keramické obklady.

Poskytuje odolnost vůči vodě v oblastech, které jsou dočasně vystaveny vlhkosti: koupelny, kuchyně, sklepy, prádelny, balkóny, terasy.

Výhody

- ⇒ trvale pružný nátěr
- ⇒ nepraská
- ⇒ aplikace v interiérech / exteriérech
- ⇒ Schopnost přemostění trhlin v podkladu do 1 mm

Typické aplikace

Pod keramické obklady v místnostech jako jsou: koupelny, kuchyně, sklepy, prádelny a na balkónech a terasách.

Standardy

Splňuje požadavky dle následujících dokumentů:

- ⇒ Hygienický certifikát PZH č. HK/B/1511/01/2003
- ⇒ Technické schválení ITB: AT-15-6087-2003

Technická data

Aplikační teplota	od +5 až +25
Teplotní odolnost	od -25 až +50
Hustota	přibližně 1,3 kg/dm ³
Schopnost přemostění trhlin	1,0 mm
Vytvrzení 1 vrstvy	min. 6 h
Celkové vytvrzení	min. 24 h
Minimální tloušťka vrstvy	1,5 mm
Spotřeba	1,3-2,0 kg/m ² *

*závisí na tloušťce vrstvy

Technická data a pokyny pro aplikaci jsou uváděny pro teplotu +23°C ± 2°C a vlhkost cca. 60 %. Nižší teplota a vyšší vlhkost mohou dobu vytvrzení prodloužit.

Pokyny pro aplikaci

Podklad (substrát) musí být pevný, čistý, suchý, bezprašný, odmaštěný, zbaven biologického a chemického napadení. Nátěr vyplňuje praskliny. Absorpční povrchy před aplikací hydroizolace, opatřit nátěrem TYTAN HP – Hlubková penetrace.

Poznámka: Na nových minerálních plochách je možno produkt použít po úplném vytvrzení podkladu (minimálně po 3 až 4 týdnech).



TECHNICAL DATA SHEET

Hydrol 1K bezprostředně před aplikací důkladně promíchat nízkorotačním míchadlem až do okamžiku, kdy je vytvořena homogenní hmota. Nepřidávat do balení žádné další ingredience.

Pomocí štětce nebo válečku nanést 2 tenké a stejnoměrné vrstvy. Druhou vrstvu nanést po zaschnutí vrstvy první, tedy přibližně po 6 hodinách a aplikovat metodou 'do kříže'. Rohy, hrany, dilatační spáry, praskliny v substrátu nebo průchody trubek a drenážních vedení musí být vyztuženy těsnícími páskami, nebo manžetami (Umístit těsnící prvek do čerstvé vrstvy, pevně jej přitlačit a překrýt jej další vrstvou tekuté lepenky). V oblastech, ve kterých panuje intenzivní vlhkost, nanést přídatnou třetí vrstvu. Doba pro celkové vytvrzení – nejméně 24 hodin. Keramický obklad je možno lepit po vytvrzení nanesené hydroizolace.

Poznámka: Doba vyzrání je uváděna pro teplotu 23°C a vlhkost vzduchu 60 %. Nižší teplota a vyšší vlhkost vzduchu dobu vyzrání prodlužují. Pro keramické obklady používat pouze elastická lepidla.

Externí aplikace: nanášet 3 vrstvy. Před zaschnutím nátěru je třeba jej chránit před deštěm. Keramické dlaždice je třeba lepit po uschnutí nátěru (nátěr není odolný vůči UV záření).

Logistická informace

EAN kód	Objem	standardní počet na paletě
5903518043994	1,2 kg	378
5903518032844	4 kg	144
5903518033193	12 kg	55

Skladovat v uzavřeném originálním obalu v suchu a při teplotě: +5°C až +25°C.

Doba skladovatelnosti: 12 měsíců od data výroby. Datum expirace a číslo šarže jsou uvedeny na obale.

Informace k transportu

Silnice:	ADR:	Volně
Moře:	IMDG:	Volně
Vzduch:	ICAO / IATA-DGR:	Volně
UN číslo: žádné		

Preventivní opatření v zájmu bezpečnosti a ochrany zdraví

Pro detailní informace konzultujte list s bezpečnostními údaji, který je na vyžádání v Selena Bohemia s.r.o.

S2 Udržujte mimo dosah dětí. **S24** Vyvarujte se kontaktu s kůží. **S25** Vyvarujte se kontaktu s očima.

S26 Při zasažení očí je neprodleně vyplachujte velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc.

Pro detailní informace konzultujte list s bezpečnostními údaji, který je na vyžádání v Selena Bohemia s.r.o.

Zveřejněním tohoto listu s technickými daty ztrácí platnost předcházející vydání.

Zde obsažené informace jsou poskytovány v dobré víře na základě analýz firmy Selena a jsou považovány za přesné. Nicméně jelikož jsou podmínky a metody použití našich produktů mimo naši kontrolu, nemá být tato informace použita jako náhrada za zákaznickou zkoušku, které mají zajistit vhodnost produktů značky Selena pro Vaše specifické aplikace. Firma Selena poskytuje záruku pouze za to, že produkt bude splňovat své aktuální prodejní specifikace. Vaše exklusivní právo na náhradu za porušení této záruky je omezeno na vrácení kupní ceny nebo náhradu produktu, u kterého se prokáže, že nespĺňuje záruky. Firma Selena Co. S.A. specificky odmítá jakékoliv jiné vyjádřené nebo implikované záruky vhodnosti pro konkrétní účel nebo komerční uplatnění. Firma Selena odmítá odpovědnost za jakékoliv nehodové nebo následné škody. Návrhy na použití produktu nemají být vykládány jako návod k porušení jakéhokoliv patentu.