

Technický list

GRANIT +

JK: 246-121-28-0000
PND: 01 – 3040-10 S

Zloženie : Granit – lak na kameň je roztok špeciálneho akrylátového pojiva v organickom rozpúšťadle s prísadou aditív.

Použitie : Granit – lak na kameň je vysoko kvalitný bezfarebný lak vhodný na ošetrovanie prírodného kameňa ako je žula, bridlica, vápenec a umelého kameňa, tiež na nátery umelých stavebných materiálov ako sú tehly, betón a dekoratívne sadrové doplnky. V exteriéri je určený na zvislé plochy izolované proti zemnej vlhkosti. Na povrchu vytvára hladkú vrstvu, ktorá zabezpečuje dlhodobú ochranu pred nepriaznivými poveternostnými vplyvmi. Vytvára mokrý efekt. Zvýrazňuje prírodnú farbu materiálu a zlepšuje konečný dekoratívny vzhľad. Obsahuje UV filter.

Návod na použitie : Všetky podklady musia byť čisté, suché, obrúsené a odmastené, betónové výrobky dôkladne vyzreté bez cementového výkvetu (riadiť sa odporúčaním výrobcu betónových výrobkov). Pri svetlých odtieňoch obkladových materiálov môže dôjsť k zmene odtieňa natieraného materiálu. Výrobca preto odporúča vykonať aplikačnú skúšku, za účelom získania výsledného vizuálneho efektu. Výrobok nie je určený na podlahy. Pred použitím lak dokonale premiešajte! Nanáša sa v dvoch alebo viacerých vrstvách v závislosti od nasiakavosti podkladu a pôsobenia poveternostných podmienok. Ďalšiu vrstvu sa odporúča naniesť min. po 4 hod. Nízka teplota a vysoká relatívna vlhkosť spomaľujú zasychanie. Teplota podkladu a prostredia nesmie klesnúť pod + 5 °C. Pracovné pomôcky a náradie sa odporúča očistiť riedidlom C6000.

Nanášanie : štetcom, valčekom alebo striekaním

Výdatnosť : 10-13 m² / l v jednej vrstve (závisí od drsnosti a nasiakavosti podkladu)

Aplikačná teplota podkladu : + 5 °C až + 30 °C

Technické údaje: *Vlastnosti v kvapalnom stave*
Vzhľad: transparentná kvapalina bez mechanických nečistôt,
tvorba rozmiešateľnej usadeniny povolená.

Výtokový čas, F4 (23°C / 50 % RV): min. 15 s

Obsah neprchavých zložiek (2 g /1 hod./ 105°C): min. 25 %
Hustota (20 °C): min. 0,9 g.cm⁻³

Vlastnosti pri zasychaní

Zasychanie bez odtlačku: max. 4 hod.

Vlastnosti zaschnutého náteru

Vzhľad: hladký lesklý, matný

Zlievateľnosť: stupeň 1

Roztierateľnosť: stupeň 1

Záručná doba: 36 mesiacov od dátumu výroby

Horľavosť: Granit lak na kameň je horľavá kvapalina II.triedy nebezpečnosti.

Informácie, týkajúce sa BOZP, PO, Likvidácie použitých obalov, H / P – viet a Skladovania sa nachádzajú v Karte bezpečnostných údajov (KBÚ).

Výrobca: SLOVLAK Košeca, a.s., Továrnská 545, 018 64 Košeca, č.t.:042/4455151

„Technické odporúčania v tomto technickom liste sú uvádzané na základe našich skúseností a najlepších vedomostí o súčasnom stave vo vede a praxi, nie sú záväzné. Užívatelia zodpovedajú za správne použitie výrobku a musia zvážiť všetky faktory a podmienky, ktoré môžu ovplyvniť konečnú kvalitu povrchovej úpravy. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu údajov v technických a propagačných materiáloch bez predchádzajúceho upozornenia.“