

BORI LAZURA LAKOVÁ

OBLAST POUŽITÍ
K finální ochraně a dekoraci dřeva ve vnitřním i venkovním prostředí: okna, dveře, rolety, okenice, zábradlí, podbití a obklady, dřevěnice, zahradní domky, zahradní nábytek …

VLASTNOSTI
- **O 30 % delší ochrana dřeva před okolními vlivy**
- Bohatý, hedvábně lesklý vzhled nátěru
- Obsahuje vosk, jenž zvyšuje voděodolnost nátěru
- Ochrana dřeva před okolními vlivy
- Rozměrová stabilita dřeva
- pružnost – ochranný film nepraská a neloupe se
- snadné nanášení

TECHNICKÉ ÚDAJE	
SLOŽENÍ	Speciální alkydové pojivo, rozpouštědlo, transparentní mikropigmenty, vosky
BAREVNÉ ODSTÍNY	bezbarvá, 11 standardních odstínů
TONOVÁNÍ	Vzájemné míchání standardních odstínů, **HGMIX**
LESK	Hedvábný lesk
HUSTOTA	0,91 g / ml
ŘEDĚNÍ	**připraven k použití**
EU VOC kategorie a mezní hodnoty	IIA(e), 400 g/l (2010); výrobek obsahuje: max. 400g/l
BALENÍ	Standardní odstíny: 0,75l, 2,5l
POUŽITELNOST	Uzavřený v původním obalu a doporučeným způsobem skladovaný výrobek (teplota od +5 °C do +35 °C, suchý prostor) je použitelný do data uvedeného na obalu.

NÁVOD K POUŽITÍ				
ZPŮSOBY NANÁŠENÍ	Ředění	Viskozita (DIN 4 mm)	Tryska	tlak
Štětec, váleček				
PRACOVNÍ PODMÍNKY	Teplota lazury, vzduchu a objektu min. +5 °C			
ZASYCHÁNÍ (T = +20□C, rel. vlhkost 65%)	Suchý na dotek: 7 hod., další vrstva po 24 hodinách. Při nižší teplotě a vyšší relativní vlhkosti se čas zasychání prodlouží.			
VYDATNOST	Teoretická: v jedné vrstvě 16–20 m^2 z 1 l. Skutečná spotřeba závisí na opracování a druhu dřeva a na způsobu nanášení.			
ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ	**Tessarol ředidlo, S 6006**			

PŘÍPRAVA PODKLADU
Nové dřevo
Vlhkost podkladu u jehličnanů nesmí přesáhnout 15 %, u listnáčů pak 12 %.
Suchý podklad obrousíme a očistíme, **NITRO ředidlem** odstraníme vosky, pryskyřici a mastnoty.

Obnova starých nátěrů
Nepoškozené nátěry očistíme a obrousíme, poškozené úplně odstraníme.

Helios Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo, d.o.o.
A member of the KANSAI PAINT Group. • Količevo 65, 1230 Domžale, Slovenija
T +386 1 722 40 00 • **E** deco.coatings@helios.si • **www.helios.si**



NÁTĚROVÉ SYSTÉMY

PODKLAD		PŘÍPRAVA POVRCHU	IMPREGNACE		VRCHNÍ NÁTĚR
NOVÉ DŘEVO	Venku	broušení, odstranění nečistot	1x **BORI impregnace s biocidem W**	/	**2x BORI lazura laková**
	Venku - Velmi zatížené dřevo		1x **BORI impregnace s biocidem W**	1x **BORI lazura tenkovrstvá**	**2x BORI lazura laková**
	Venku - méně zatížené dřevo		/	1x **BORI lazura tenkovrstvá**	**2x BORI lazura laková**
	Uvnitř		/	1x **BORI lazura tenkovrstvá**	**1–2x BORI lazura laková**
	Uvnitř – Vlhké pokoje		1x **BORI impregnace s biocidem W**	/	**1–2x BORI lazura laková**
STARÉ NÁTĚRY	Venku	Čištění a broušení, odstranění poškozených nátěrů	/	U velmi poškozených nátěrů 1x **BORI lazura tenkovrstvá**	**1–2x BORI lazura laková**
	Uvnitř		/	/	**1–2x BORI lazura laková**

POZNÁMKY A ZVLÁŠTNOSTI

- Před použitím je nutno barvu pečlivě promíchat.
- Při obnově starých nátěrů zvolíme světlejší odstín v porovnání s původně použitým anebo původní odstín smícháme s bezbarvým. Počet vrstev ovlivňuje konečný odstín – s každou další vrstvou je odstín tmavší
- Doporučujeme zkoušku na menší ploše – druh dřeva velmi ovlivňuje konečný odstín.
- Světle odstíny propouštějí hodně UV záření, které způsobuje rozklad ligninu ve dřevě. Proto pro venkovní bezbarvou ochranu dřeva doporučujeme použití **BORI lazury lakové UV extra**.

Helios Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo, d.o.o.
A member of the KANSAI PAINT Group. • Količevo 65, 1230 Domžale, Slovenija
T +386 1 722 40 00 • **E** deco.coatings@helios.si • **www.helios.si**