MAPEPROOF SA PRIMER

Jednosložkový rychle schnoucí primer k ošetření povrchů před aplikací samolepicích membrán z řady Mapeproof a Mapethene



TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Mapeproof SA Primer je jednosložkový primer na bázi polychloroprenu v rozpouštědle určený k ošetření betonových podkladů před aplikací plně lepených samolepicích membrán z řady **Mapeproof** a **Mapethene**, které se k hydroizolací podzemních konstrukcí.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Příprava podkladu

Betonový podklad musí být pevný, rovný a čistý. Tlakovou vodou odstraňte zaschlé cementové mléko, nesoudržné částice, zbytky prachu, mastnot a odbedňovacích přípravků a vyčkejte, až se přebytečná voda odpaří.

Pokud jsou na železobetonu určenému k hydroizolaci štěrková hnízda nebo jiné nerovnosti, odstraňte je ručně nebo elektrickým nářadím nebo otryskáním. Důkladně očistěte všechnu obnaženou výztuž a ošetřete ji vrstvou antikorozní cementové malty **Mapefer 1K Zero** a poškozená místa opravte rychle tvrdnoucí tixotropní maltou s omezeným smršťováním a se statickou funkcí **Planitop Rasa & Ripara R4 Zero** nebo vhodným výrobkem řady **Mapegrout**.

Při provádění přechodů mezi základovou deskou a stěnou nebo mezi vertikálními stěnami použijte stejné výše uvedené výrobky, jako pro opravu povrchu a zaoblete všechny ostré hrany a rohy.

Aplikace výrobku

Mapeproof SA Primer se dodává připravený k okamžitému použití, doporučuje se však obsah před aplikací promíchat, aby byl výrobek zcela homogenní. Po přípravě podkladu výše uvedeným způsobem naneste štětcem nebo válečkem vrstvu výrobku **Mapeproof SA Primer**. Počkejte, až je primer oschlý, ale stále na dotek lepivý a potom instalujte samolepicí membránu.

UPOZORNĚNÍ

Neřeďte **Mapeproof SA Primer** ředidlem.

Čištění

Nářadí použité k aplikaci výrobku očistěte terpentýnem nebo nitro ředidlem.

Po vyschnutí lze čištění provádět pouze mechanicky.

SPOTŘEBA

Cca 200 g/m² v závislosti na savosti podkladu.

BALENÍ

Mapeproof SA Primer je k dispozici v nádobách po 10 kg.

SKLADOVÁNÍ

Mapeproof SA Primer lze skladovat 12 měsíců v původním uzavřeném obalu a suchém prostředí při teplotě +15°C až +25°C.

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY PRO PŘÍPRAVU A POUŽITÍ

Instrukce týkající se bezpečného použití tohoto výrobku najdete v aktuální verzi Bezpečnostního listu, který je k dispozici na www.mapei.com.

Tento výrobek obsahuje mikroplasty. Dodávané mikročástice syntetického polymeru podléhají podmínkám stanoveným v bodě 78 přílohy XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006. Zabraňte úniku do životního prostředí. Rozlitou látku seberte. Nevylévejte oplachovou vodu do životního prostředí. Odpad likvidujte v souladu s místními předpisy.

VÝROBEK PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI (typické hodnoty)

SPECIFIKACE VÝROBKU	
Konzistence:	hustá tekutina
Barva:	zlatožlutá
Obsah sušiny:	31 %
Hustota:	0,9 g/cm³
Viskozita dle Brookfielda při +23°C:	3 450 mPa·s
ÚDAJE PRO POUŽITÍ	
Přípustná pracovní teplota:	od +5°C do +35°C
Povrchové oschnutí na dotek při +23°C a 50% rel. vlhkosti:	60 min.
Maximální technologická přestávka před instalací membrány Mapeproof SA:	24 hodin

UPOZORNĚNÍ

Přestože shora uvedené údaje a doporučení odpovídají našim nejlepším zkušenostem, lze je považovat pouze za informativní a musí být podpořeny dlouhodobým používáním výrobku. Proto je nutné před vlastním

použitím posoudit vhodnost výrobku pro předpokládané použití. Spotřebitel přebírá veškerou zodpovědnost za případné následky vyplývající z nesprávného použití výrobku.

Respektujte vždy poslední verzi technické dokumentace výrobku aktualizovanou na našich webových stránkách www.mapei.com

PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

Obsah tohoto materiálového listu („ML“) je možné kopírovat do jiného s projektem souvisejícího dokumentu, avšak výsledný dokument nedoplňuje ani nenahrazuje ML platný v době aplikace výrobku MAPEI.

Aktuální ML a informace o záruce najdete na naší webové stránce www.mapei.com.

JAKÉKOLI ZMĚNY FORMULACE NEBO POŽADAVKŮ UVEDENÝCH NEBO ODVOZENÝCH Z TOHOTO ML RUŠÍ VEŠKERÉ ZÁRUKY MAPEI.

Mapei, spol. s r.o.

VGP Park – budova E - Na Statkách – Olomouc, 783 01

+420-800-100-484 www.mapei.cz info@mapei.cz

7691-2-2026-cz

Jakákoli reprodukce ilustrací, textů a fotografií této reprodukce je zakázána a může být postihována dle zákona