NOVOCHEMA, družstvo
Nixbrod 28, 934 39 Levice

TECHNICKÝ LIST

N O V O P L A S T F F vodouriediteľná farba na fasády

Popis :
Zmes pigmentov a plnív dispergovaných v polyvinylacetátovej disperzii s prídavkom aditív.

Použitie :
Používa sa na povrchovú úpravu fasád s drsným povrchom a na nerovnomerne vyhladené omietky. Vypĺňa nerovnosti. Je odolná voči vplyvom počasia, dobre odvádza vlhkosť. Vhodná na úpravu nových a na renováciu starších fasád.
Podklad pred aplikáciou musí byť pevný, bezprašný, suchý, zbavený vosku a masnoty.
V prípade potreby odporúčame napustiť /penetrovať/ podklad zriedeným Novoplastom /zriedenie vodou v pomere 1:1/. Penetrovanie je vhodné najmä v prípade aplikácie na preschnuté a nové omietky.

Aplikácia :
- štetcom
- valčekom

Riedenie :
Je riediteľná vodou s možnosťou tónovania pastami do disperzných náterových hmôt.

Príklad náterového postupu:
Exteriér:
- podklad pred aplikáciou musí byť pevný, bezprašný, suchý, zbavený vosku a mastnoty
- v prípade nových alebo preschnutých omietok podklad napenetrovať FF HĹBKOVOU PENETRÁCIOU alebo zriedeným NOVOPLASTOM FF (zriedenie vodou 1:1)
- 1-3 nátery NOVOPLASTOM FF (riedenie max. 0,05 l vody na 1 kg farby), interval medzi nátermi je minimálne 5 hodín

Interiér:
- steny očistiť od prachu a prípadné mastnoty umyť mydlovým roztokom, hrubšie vrstvy starých náterov oškrabať
- menej pevné vrstvy a nové alebo oškrabané steny napenetrovať FF HĹBKOVOU PENETRÁCIOU alebo zriedeným NOVOPLASTOM FF (zriedenie vodou 1:1)
- 1-3 nátery NOVOPLASTOM FF (riedenie max. 0,05 l vody na 1 kg farby), interval medzi nátermi je minimálne 5 hodín.

Výdatnosť : 4 - 6 m²/kg v závislosti od typu a drsnosti podkladu

Vlastnosti náterovej hmoty :
- Vzhľad náteru: rovnomerne matný, slabé stopy po štetci
- Farba: biela kvapalina
- Hodnota pH: 7,5 - 8

NOVOCHEMA, družstvo
Nixbrod 28, 934 39 Levice

TECHNICKÝ LIST

- Hustota: 1,4 – 1,5 g/cm^3
- Hraničná hodnota pre maximálny obsah prchavých organických zlúčenín: 40 g/l
- Maximálny obsah prchavých organických zlúčenín v stave pripravenom na použitie: 10 g/l
- Obsah organických rozpúšťadiel VOC: 297g/l
- Obsah celkového organického uhlíka TOC: 0,170-0,185 kg/kg výrobku
- Obsah neprchavých látok – sušiny: min. 54 %
- Zasychanie:
  stupeň 1.....max. 30 minút
  stupeň 2.....max. 60 minút
- Lesk: stupeň 4 až 5
- Krycia schopnosť**:** stupeň 2

Balenie : 3 kg, 5 kg, 12 kg, 25 kg

Záručná doba : 24 mesiacov

Skladovanie : Výrobok je potrebné chrániť pred mrazom a skladovať pri teplotách +5°C až +25°C.