NOVOCHEMA, družstvo
Nixbrod 28, 934 39 Levice

TECHNICKÝ LIST

NOVOLATEX V 2070 univerzálna latexová farba

Zloženie :

Zmes anorganických pigmentov a plnív dispergovaných vo vodnej disperzii makromolekulárnych látok s prísadou špeciálnych aditív a fungicídnych látok.

Použitie :
Je určený na náter omietok, tehál, betónu, dreva, lepenky, drevovláknitých dosiek papiera a podobných materiálov v interiéroch ako aj v exteriéroch. Nanáša sa pri teplote najmenej + 8°C.

Aplikácia:
- štetcom
- valčekom
- stiekaním

Riedenie:
Výrobok sa riedi vodou v hnotnostnom pomere 1:1.

Príklad náterového postupu :
- podklad pred aplikáciou musí byť pevný, bezprašný, suchý, zbavený nečistôt a mastnoty
- v prípade potreby (hlavne pri veľmi nasiakavých podkladoch) podklad napenetrovať FF HĹBKOVOU PENETRÁCIOU
- 1-3 nátery NOVOLATEXOM (riedenie max. 0,05 l vody na 1 kg farby), interval medzi nátermi je minimálne 4 hodiny.

Výdatnosť : 6 -8 m^2 / kg v závislosti od typu a drsnosti podkladu

Vlastnosti náterovej hmoty :
- Vzhľad náteru: rovnomerne matný, slabé stopy po štetci
- Farba: biela kvapalina
- Výtokový čas. 90 sekúnd
- Hustota: 1,4 – 1,5 g/cm^3
- Hraničná hodnota pre maximálny obsah prchavých organických zlúčenín: 130 g/l
- Maximálny obsah prchavých organických zlúčenín v stave pripravenom na použitie: 9 g/l
- Obsah organických rozpúšťadiel VOC: 297g/l
- Obsah celkového organického uhlíka TOC: 0,170-0,185 kg/kg výrobku
- Obsah neprchavých látok – sušiny: min. 64 %
- Zasychanie:
  stupeň 1.....max. 30 minút
  stupeň 2.....max. 60 minút

TECHNICKÝ LIST

- Lesk: stupeň 4 až 5
- Krycia schopnosť**:** stupeň 2

Balenie: 0,7 kg, 5 kg, 25 kg,

Záručná doba: 24 mesiacov

Skladovanie :
Výrobok je potrebné chrániť pred mrazom a skladovať pri teplotách + 5°C až + 25 °C.