NOVOCHEMA, družstvo
Nixbrod 28, 934 39 Levice

TECHNICKÝ LIST

SYNTADUR Syntetická rýchloschnúca základná farba na kov a drevo (S2000)

Popis:
Disperzia anorganických a organických pigmentov a plnidiel v alkydovej živici s prísadou rozpúšťadiel a sušidla.

Farebné odtiene :
Podľa vzorkovnice STN : 0100, 0110, 0199,0840

Použitie :
Základný náter pod syntetické, vodouriediteľné a nitrocelulózové náterové hmoty na nátery dreva, silikátových povrchov, kovových konštrukcii. Syntadur je vhodný na vonkajšie aj vnútorné použitie. Nie je vhodný pri priamej aplikácii na ľahké kovy (pozink, hliník a pod.). Pred použitím obsah dôkladne premiešajte.
V prípade vzniku kože na výrobku, táto nemá vplyv na kvalitu náterovej hmoty, v množstve do 3%. Je potrebné kôru odstrániť a výrobok dôkladne premiešať.

Aplikácia :
- striekaním,
- nanášaním štetcom
- nanášaním valčekom
- máčaním

Riedenie :
- riedidlo S 6001 pre striekanie
- riedidlo S 6006 pre natieranie valčekom, štetcom a máčanie

Príklad náterového postupu :
náter kovu :
- úprava povrchu pred nanášaním /odstránenie hrdze, okují, prachu, mastnoty a iných nečistôt/
- 1 až 2x náter syntetickou základnou farbou Syntadur
- tmelenie ak je to potrebné a prebrúsenie plochy brúsnym papierom
- 1 až 2x vrchný náter syntetickým , napr. S 2013

náter dreva a iných savých podkladov :
- úprava povrchu pred nanášaním /obrúsenie, zbavenie živice, odstránenie nečistôt,.../
- 1x napustiť napúšťadlom, napr.: Fermež ľanová
- prebrúsenie náteru brúsnym papierom
- 1x náter Syntadur
- jemné prebrúsenie brúsnym papierom, ak je to potrebné
- 1 až 2x vrchný náter syntetickým alebo nitrocelulózovým emailom napr. SYNTA

NOVOCHEMA, družstvo
Nixbrod 28, 934 39 Levice

TECHNICKÝ LIST

Výdatnosť : 12-14 m²/l

Vlastnosti náterovej hmoty :

- Vzhľad: stredne viskózna kvapalina bez mechanických nečistôt
- Výtokový čas - 20°C/4mm: min. 180 až 300 sekúnd
- Hustota: 1,5 – 1,56 g/cm^3
- Hraničná hodnota pre maximálny obsah prchavých organických zlúčenín: 500 g/l
- Maximálny obsah prchavých organických zlúčenín v stave pripravenom na použitie: 470 g/l
- Obsah organických rozpúšťadiel VOC: 365 - 377 g/l
- Obsah celkového organického uhlíka TOC: 0,197-0,236 kg/kg výrobku
- Obsah neprchavých látok – sušiny: min. 72 %
- Zasychanie /30-35µm/:
  stupeň 1.....max. 1 hodín
  stupeň 2.....max. 10 hodín
  stupeň 2.....max. 5 dní
- Lesk náteru: stupeň 4 až 5
- Krycia schopnosť**:** stupeň 1

Balenie : 0,9 kg, 2,5 l, 5 kg, l0 kg, 25 kg

Záručná doba : 36 mesiacov

Skladovanie :
Výrobok je potrebné chrániť pred mrazom a skladovať pri teplotách +5°C do +25°C v dokonale uzavretých obaloch.

Likvidácia odpadov a obalov :
Odpad likvidovať v súlade so Zákonom NR SR 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zaobchádzajte ako s nebezpečným odpadom.
Materiál, ktorý nemožno opätovne použiť alebo recyklovať je zaradený do skupiny 08 01 11 a s týmto materiálom sa musí narábať ako s nebezpečným odpadom.
Absorbčné materiály nasiaknuté náterovou látkou sú zaradené do skupiny 15 02 02.

Výrobok je horľavou kvapalinou II. triedy nebezpečnosti.

UFI: 3D10-30XT-C00Y-ECC0
12024