NOVOCHEMA, družstvo
Nixbrod 28, 934 39 Levice

TECHNICKÝ LIST

SYZAN Syntetická základná antikorózna náterová hmota (S 2123)

Popis :
Disperzia antikorózneho pigmentu a plnidiel v roztoku alkydových živíc a organických rozpúšťadiel s prídavkom sušidla a špeciálnych aditív.

Farebné odtiene :
Podľa vzorkovnice STN: 0100**,** 0110, 0840

Použitie :
Používa sa ako základný antikorózny náter kovov pod vrchné syntetické, vodouriediteľné náterové látky schnúce na vzduchu. Používa sa na nátery oceľových konštrukcii, strojov, stroj. výrobkov a pod. Farba nie je určená na úpravu povrchov ľahkých kovov.
Pred použitím výrobok dôkladne premiešajte.
V prípade vzniku kože na výrobku, táto nemá vplyv na kvalitu náterovej hmoty, v množstve do 3%. Je potrebné kôru odstrániť a výrobok dôkladne premiešať.

Aplikácia :
- striekaním,
- nanášaním štetcom
- nanášaním valčekom
- máčaním

Riedenie : Riedidlo S 6001 vhodné pri aplikácii striekaní, pre ostatné spôsoby nanášania S 6006

Príklad náterového postupu :
- úprava povrchu pred nanášaním /odstránenie hrdze, prachu. Mastnoty a iných nečistôt /
- 1 až 2x náter náterovou hmotou SYZAN
- tmelenie, ak je to potrebné a prebrúsenie tmelenej plochy brúsnym papierom
- 1 až 2x náter vrchným emailom, napr. SYNTA

Výdatnosť : 12 - 14 m²/l

Vlastnosti náterovej hmoty :
- Vzhľad: stredne viskózna kvapalina bez mechanických nečistôt
- Výtokový čas - 20°C/4mm: min. 120 sekúnd
- Hustota: 1,5 – 1,56 g/cm^3
- Hraničná hodnota pre maximálny obsah prchavých organických zlúčenín: 500 g/l
- Maximálny obsah prchavých organických zlúčenín v stave pripravenom na použitie: 470 g/l
- Obsah organických rozpúšťadiel VOC: 358 g/l
- Obsah celkového organického uhlíka TOC: 0,236 kg/kg výrobku
- Obsah neprchavých látok – sušiny: min. 65 %

NOVOCHEMA, družstvo
Nixbrod 28, 934 39 Levice

TECHNICKÝ LIST

- Zasychanie /30-35µm/:
  stupeň 1.....max. 4 hodín
  stupeň 4.....max. 24 hodín
- Lesk náteru: stupeň 4 až 5
- Krycia schopnosť**:** stupeň 1

Balenie: 0,9kg, 5kg, 12kg, 25kg

Záručná doba: 36 mesiacov

Skladovanie :
Výrobok je potrebné chrániť pred mrazom a skladovať pri teplotách +5°C do +25°C v dokonale uzavretých obaloch.

Likvidácia odpadov a obalov :
Odpad likvidovať v súlade so Zákonom NR SR 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zaobchádzajte ako s nebezpečným odpadom.
Materiál, ktorý nemožno opätovne použiť alebo recyklovať je zaradený do skupiny 08 01 11 a s týmto materiálom sa musí narábať ako s nebezpečným odpadom.
Absorbčné materiály nasiaknuté náterovou látkou sú zaradené do skupiny 15 02 02.

Výrobok je horľavou kvapalinou II. triedy nebezpečnosti.