



NOVOCHEMA, družstvo
Nixbrod 28, 934 39 Levice

TECHNICKÝ LIST

FERMEŽ NAPÚŠŤACIA

Zloženie:

FERMEŽ NAPÚŠŤACIA je zmes uhl'ovodíkov na báze alkánov, izoalkánov a cyklických uhl'ovodíkov. Obsahuje uhl'ovodíky, C9-C12, n-alkány, izoalkány, cyklické, aromáty (2-25%)

Použitie:

Používa sa ako základný napúšťací náter dreva, minerálnych a iných savých podkladov aj pod nátery prevedené olejovými, syntetickými alebo disperznými náterovými látkami.

Je vhodná pre interiér aj exteriér.

Nanáša sa štetcom, valčekom, striekaním alebo máčaním.

Pri použití na základný náter odporúčame riediť s 30 % prídavkom RIEDIDLA S 6006. Fermežou napustený podklad možno opatriť ďalším náterom najskôr po 24 hodinách.

Drevo musí byť pred natieraním čisté, suché, dobre obrúsené s vlhkosťou max. 12 %. Z dreveného podkladu so zvýšeným obsahom živíc je potrebné pred použitím odstrániť všetky jej zvyšky riedidlom C 6000. Nevstrebávaný prebytok fermeže je potrebné po 20 minútach z povrchu šetrne zotrieť.

Výdatnosť: 9 - 12 m²/kg podľa savosti podkladu

Čistenie náradia a podkladu: Riedidlom C 6000 alebo S 6006

Regulovaný výrobok:

Kategória: A/h Penetračné a spevňujúce náterové látky

Hraničná hodnota pre maximálny obsah prchavých organických zlúčenín: 750 g/l

Maximálny obsah prchavých organických zlúčenín v stave pripravenom na použitie: < 750 g/l

Hustota prípravku: 0,9 g/cm³

Obsah organických rozpúšťadiel VOC: 510 g/l

Obsah celkového organického uhlíka TOC: 0,495 kg/kg výrobku

Likvidácia odpadov a obalov:

Odpad likvidovať v súlade so Zákonom NR SR č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zaobchádzať ako s nebezpečným odpadom.

Skladovanie :

Skladujte pri teplote + 5 °C až + 25 °C, v suchej vetrateľnej miestnosti v pôvodných, uzatvorených obaloch.

Dátum plnenia, spotreby a hmotnosť sú vyznačené na obale alebo priamo na etikete.

Výrobca: Novochema, družstvo, Nixbrod 28, 934 39 Levice, Tel.: + 421 36 6312267, 140,
www.novochema.sk