

Technický list

weber antigraffiti odstraňovač

Odstraňovač grafitov z fasád

Definícia výrobku

Vysoko účinný prípravok na odstránenie neželaných grafitov zo širokej škály povrchov. Rýchlo a efektívne čistí bez poškodenia podkladu.

Najdôležitejšie vlastnosti

- Vysoko účinný
- Pre rôzne povrchy
- Šetrný k podkladu
- Rýchly účinok
- Jednoduché spracovanie

Použitie

Prostriedok slúži na šetrné odstránenie neželaného znečistenia grafitmi, fixami, farbami. Vhodný na všetky hladké a jemne porézne povrchy. Na lakované povrchy je potrebné urobiť skúšku účinnosti na menej viditeľnom mieste.

www.sk.weber
info@sk.weber
Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Weber
Stará Vajnorská 139, 831 04 Bratislava, Slovakia

Technické údaje

Farba:	bezfarebná kvapalina
Zloženie:	Organické látky, terpény

Produkt neobsahuje halogénové rozpúšťadlá ani agresívne kyseliny. Je biologicky odbúrateľný.

Spotreba

Spotreba
cca 100 – 400 g/m^2 (0,2 – 0,3 l/m^2) v závislosti od nasiakavosti podkladu

Uvedené údaje sú orientačné a presná spotreba materiálu závisí od stupňa znečistenia, typu a členitosti podkladu, hrúbky vrstvy, spôsobu nanášania a konkrétnych podmienok na stavbe. Odporúčame vykonať skúšobnú aplikáciu na konkrétnom povrchu.

Príprava podkladu a aplikácia

Spracovanie
Podklad musí byť chemicky stabilný voči pôsobeniu rozpúšťadiel (neplatí pre znečistenie grafitmi). Pred celoplošným čistením urobiť test na malej, menej viditeľnej ploche.

Pri fasádnych omietkach, farbách, marmolite alebo mozaikovej omietke, ktoré nie sú chránené ochranným náterom **weber antigraffiti náter**, postupovať takto:

Weber antigraffiti odstraňovač naniesť na povrch mäkkou kefou a nechať pôsobiť cca 2 – 3 minúty. Je nevyhnutné priebežne kontrolovať stupeň rozpustenia znečistenia grafitimi. Pri hladkých povrchoch rozpustené znečistenie utrieť handrou alebo opláchnuť povrch studenou tlakovou vodou (wap). Dbať na postupné odstraňovanie znečistenia grafitmi z povrchu až po dosiahnutie úrovne okolitej štruktúry podkladu (zvyšky sprejovej farby vo vnútri nerovností fasádnej štruktúry nový náter neohrozujú). Po dosiahnuté požadovaného stupňa vyčistenia povrch umyť vodou s prísadou detergentu, napr. pomocou prípravku **weber fasádny čistič**.

Ak nebude odstraňovanie znečistenia grafitmi postupné, môže dôjsť k poškodeniu omietky, zmene štruktúry povrchu a pri pretretí fasádnou farbou bude pri pohľade z boku vidieť kontúry znečistenia, nápisu. Niektoré spreje obsahujú pigmenty, ktoré môžu migrovať v podklade a po 1 - 2 mesiacoch sa znovu objaviť na povrchu.

Po vyčistení povrchu odporúčame naniesť nový fasádny náter. Fasádny náter vždy nanášať na vizuálne ucelenú plochu. Náter nie je možné naniesť na mozaikovú omietku alebo marmolit.

Po vyschnutí a vyzretí nového fasádneho náteru (min. po 3 dňoch, podľa klimatických podmienok), prípadne novej fasádnej omietky (min. po 3 týždňoch) odporúčame naniesť ochranný náter **weber antigraffiti náter** do výšky 2,5 až 3 metre. Ochranný náter vytvára ochrannú vrstvu na povrchu a umožňuje opakované čistenie grafitov bez nutnosti obnovy fasádneho náteru. Ochranný náter sa nanáša až po nanesení penetračného náteru **weber antigraffiti podklad**.

www.sk.weber
info@sk.weber
Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Weber
Stará Vajnorská 139, 831 04 Bratislava, Slovakia

Náradie
Mäkká kefa, štetec, handra, tlakové čistiace zariadenie (WAP)

Čistenie
Nádoby, nástroje, náradie a podobne bezprostredne po použití umyť vodou.

Balenie a skladovanie
Balenie: 1 l, 5 l, 10 l alebo 30 l plastová nádoba.
Skladovanie: Skladovať v dobre uzatvorených originálnych baleniach. Skladovať v chlade, v dobre vetranej miestnosti pri teplote od +5 °C do +30 °C. Chrániť pred mrazom a priamym slnečným žiarením. Prípravok nemá obmedzenú dobu skladovateľnosti.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Pri práci dodržujte predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci. Pri práci je nutné používať osobné ochranné pracovné prostriedky: rukavice (odolné olejom), ochranný odev, ochranné okuliare. Pri práci s výrobkom odporúčame nejesť, nepiť, nefajčiť. Detailné informácie sú uvedené v príslušnej Karte bezpečnostných údajov zverejnenej na sk.weber alebo na vyžiadanie od výrobcu.

Likvidácia odpadov
Vzniknutý odpad a zvyšky nespotrebovaného materiálu zlikvidujte v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami na likvidáciu odpadov v mieste použitia.

Upozornenie
Teplota vzduchu a podkladu počas spracovania musí byť od +5 °C do +30 °C. Neaplikovať na horúce rozpálené povrchy alebo na priamom slnku.

Pred začatím prác dôkladne pozakrývajte všetky plochy, ktoré nebudú čistené.

Informácie tu uvedené sú predkladané v dobrej mysli, predstavujú aktuálny stav našich poznatkov. Výrobca nenesie právnu ani hmotnú zodpovednosť za prípadné škody spôsobené nevhodnou aplikáciou, manipuláciou alebo skladovaním výrobku.
Ďalšie informácie nájdete na našej webovej stránke alebo využite naše skúsenosti a kontaktujte zástupcu spoločnosti SGCP Weber.

Tento technický list je platný od 01. 03. 2025 a ruší platnosť skôr vydaných technických listov pre predmetný výrobok.

www.sk.weber
info@sk.weber
Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Weber
Stará Vajnorská 139, 831 04 Bratislava, Slovakia