

Fasádní tmel

Disperzní akrylátový tmel pro náročné aplikace



Nejdůležitější vlastnosti

- o vytváří vysoce odolný trvale pružný plasto-elastický spoj, přetíratelný většinou fasádní barev
- o výborná přilnavost k většině stavebních materiálů
- o lepení plechů a některých plastů na savé silikátové podklady
- o bez obsahu rozpouštědel
- o snadná zpracovatelnost a aplikace



Použití a definice výrobku

- Používá se zejména při těsnění dilatačních a spojovacích spár obvodových plášťů budov (s dynamickým namáháním do $\pm 12,5\%$) a rekonstrukci panelových domů, ale je určený i k těsnění spár u rámců oken, zárubní dveří, lepení plechů, rámců na rolety, různé obložení, tmelení prasklin a trhlin a další.
- Profesionální typ akrylátového disperzního tmele vhodný zejména pro exteriér, ale i interiér. Je výborně přetíratelný většinou fasádní barev kromě silikátových. Je dobře zpracovatelný a po zaschnutí trvale homogenní. Vyniká zejména adhezí ke stavebním materiálům, jako je zdívo, omítky, beton, plynosilikát, azbestocement, dřevo, dřevotřískas a většinu plastů. Nevhodnými podklady jsou tzv. mastné plasty, polyethylen, polypropylen, bitumen, teflon, silikon, podklady vlhké v době aplikace.
- Pro případné opravy použijte natěr **weber-ton aquaBalance**.

Rady, tipy, upozornění

- Zasycháním dochází u tmele k mírnému smrštění, které se projeví mírným propadem. Šířka spár by se měla pohybovat mezi 20–40 mm, jinak je nutné provést úpravu její šířky na výše uvedený rozměr. Maximální hloubka tmele pro uvedené šíře spáry je cca 1/3 její šířky.
- **Používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.**

Spotřeba

- V závislosti na šířce a hloubce spáry.

Označení

FASTMEL B 031

Balení

Kartuše 310 ml

Barva

Bílá



Bližší informace ohledně likvidace a bezpečnosti při manipulaci, skladování a dopravě naleznete na etiketě nebo v bezpečnostním listu ke stažení na www.cz.weber.

Složení/technická data

Vodná akrylátová disperze s plnivý bez obsahu rozpouštědel.

Všeobecné požadavky pro podklad

Stykové plochy pro tmelení a lepení musí být zcela suché, soudržné, zbavené volných částic, nečistot a odmaštěné, aby nedošlo ke snížení přilnavosti. K docílení co nejvyšší trvalé adheze tmelu k porézním silikátovým materiálům se doporučuje stykové plochy opatřit penetračním roztokem připraveným z 1 dílu **Fasádní tmel** a 3 dílů vody nebo penetračním nátěrem **weber podklad A**. Doporučená teplota podkladu a tmelu v obalu při zpracování je od +5°C do +30°C.

Pokyny pro zpracování

Tmel aplikujeme za pomoci vhodné aplikační pistole. Špičku pro aplikaci upravíme seříznutím pod vhodným úhlem a v délce od konce dle požadované tloušťky spáry a před nasazením a samotnou aplikací odřízneme i část hrdla samotné kartuše. Tmelem musí být vyplněn rovnoměrně celý objem tmelené spáry a bez vzduchových bublin. Konečné zahlázení provedeme štětcem namočeným ve vodě. Čas zpracovatelnosti a zahlázení je úměrný povrchovému zasychání – tvorbě povrchové slupky.

Nářadí

Mechanická nebo pneumatická pistole, štětec s vodou na zahlázení.

Čištění

Živý (nezaschlý) tmel čistíme vodou, po zaschnutí pouze mechanicky!

Skladování

24 měsíců od data výroby. Skladovat v původních uzavřených obalech, v krytých, větraných skladech při teplotách +5°C až +30°C. Uchovávat mimo dosah dětí. Chránit před přímým slunečním zářením. Produkt nesmí zmraznout.

Upozornění

Veškeré údaje jsou nezávazné. Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích. Weber nepřebírá odpovědnost za případné škody způsobené neověřeným použitím výrobku.

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a řiďte se jimi. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a nepoužívejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů

Zbytky tmelu nechte před likvidací vyschnout a poté likvidujte jako komunální/ostatní odpad. Nespotřebovaný tekutý výrobek a jeho obal likvidujte jako nebezpečný odpad a uložte na místě stanoveném obcí k ukládání nebezpečného odpadu.

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí!