weberdur podhoz

SUCHÁ OMÍTKOVÁ SMĚS



Definice výrobku
Suchá omítková směs pro podhoz pod minerální omítky.

Barva
Šedá.

Složení
Hmota na bázi anorganického plniva, pojiva a modifikujících přísad.

Technická data
Zrnitost směsi ..... 4 mm
Pevnost v tlaku ..... min. 6 MPa
Přídržnost min. ..... 0,5 MPa
Doba zpracovatelnosti ..... 90 minut
Obj. hm. v suchém stavu ..... 2000 kg/m³

Všeobecné požadavky na podklad
Podklad musí být vyzrálý, nosný, rovný, zbavený volných kousků, prachu, nečistot a dostatečně navlhčený.
Soudržnost podkladu musí být min. 0,5 MPa.

Podmínky pro zpracování
Teplota ovzduší při aplikaci musí být od +5 °C do +26 °C, teplota podkladu nesmí klesnout pod +5 °C. Čerstvě nanesené plochy nesmějí být vystaveny přímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu.

Nářadí
Míchačka, zednická lžíce, hladítko, strhávací lať.

Čištění
Nádoby, přístroje a nářadí se po použití očistí vodou.

Použití
Podhoz je určen pro ruční zpracování, použitelný v interiéru i exteriéru. Vhodný jako podklad pro minerální omítky.

Spotřeba
cca 7 kg/10 mm/m²
Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat dle druhu podkladu a způsobu zpracování.

Balení
Ve 25 kg papírových obalech,
42 ks – 1050 kg/paleta.

Skladování
12 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech.

Upozornění
Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné. Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.

Bezpečnost práce
Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí!

Aplikace



Do míchačky se nejdříve nadávkuje čistá voda cca 3,5 l na jeden pytel (25 kg) a za stálého míchání se vsypává suchá směs. Hmota se míchá cca 5–10 minut. Případné dodatečné přidání vody provádíme pomalu a opatrně tak, aby hmota na konci míchacího cyklu byla požadované konzistence.



Nahazování podhozu se provádí nahozením zednickou lžící na připravený podklad. Zdivo nahodíme po celé ploše. Je nutné dbát na to, aby byly veškeré spáry ve zdivu dobře vyplněny a uzavřeny.



Poznámka:
Před prováděním jádrové omítky je nutná technická pauza min. 24 hod. v závislosti na tloušťce podhozu.



Č. výrobku MC 665
Balení 25 kg

INTERIÉR
EXTERIÉR

Nejdůležitější vlastnosti

- podhoz pod jádrové omítky
- pro interiér i exteriér
- velmi dobrá zpracovatelnost
- má minimální vliv na paropropustnost omítkového systému
- zvláště vhodný pro tepelně izolační omítky

CE parametry

CE	**divize Weber** Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Smrčkova 2485/4, 180 00 Praha 8
	MC 665 029/2013 11
	obyčejná malta pro vnější omítku (GP) pro venkovní použití
Harmonizovaná technická specifikace	**EN 998-1**
Reakce na oheň	A1
Absorpce vody	Wc 0
Propustnost vodních pár	μ = max. 25
Přídržnost	min. 0,5 N/mm²
FP	B
Tepelná vodivost (tabulková hodnota)	1,15 W/m.K
Trvanlivost (dle ČSN 72 2452)	15 cyklů