

Technický list

weberpas podklad UNI BRICK

podkladový náter pod dizajnové omietky

Definícia výrobku

Farebný fasádny podkladový náter na báze akrylátovej disperzie, pripravený na priame použitie. Dodávaný v piatich farebných odtieňoch.

Najdôležitejšie vlastnosti

- Veľmi dobré krytie
- Pre vytvorenie škár pri imitácii tehličiek a kameňa
- Zjednocuje nasiakavosť podkladu
- Zvyšuje prídržnosť omietky
- Pre novostavby i rekonštrukcie

Použitie

Podkladový náter je vhodný pod dizajnové omietky **weberpas silikon brick, granit** a **sandstone.** Farebne vytvára prevedenie škár pri imitácii tehličiek alebo kameňa. Vhodný na vápenno-cementové, cementové omietky, betón alebo na výstužnú vrstvu vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov. Vhodný pre novostavby i rekonštrukcie, do exteriéru i interiéru.

www.sk.weber
info@sk.weber
Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Weber
Stará Vajnorská 139, 831 04 Bratislava, Slovakia

Technické údaje

Farba:	Päť základných odtieňov: BR1 – biela BR2 – svetlo šedá BR3 – stredne šedá BR4 – tmavo šedá BR5 – piesková

Spotreba

Kód	Spotreba	Výdatnosť
NPU700BR	cca 0,4 kg/m^2/2 vrstvy (pod omietku weberpas silikon brick, granit, sandstone)	cca 50 m^2/20 kg vedro cca 12,5 m^2/5 kg vedro

Uvedené údaje sú orientačné a presná spotreba materiálu závisí od typu a členitosti podkladu, hrúbky vrstvy, spôsobu nanášania a konkrétnych podmienok na stavbe. Odporúčame vykonať skúšobnú aplikáciu a počítať s rezervou na prípadné straty počas manipulácie a aplikácie.

Príprava podkladu a aplikácia

Príprava podkladu
Podklad nesmie byť zamrznutý, musí byť suchý, čistý, stabilný, vyzretý, bez prachu, mastnoty, zvyškov oddebňovacích a odformovacích prostriedkov, výkvetov, pľuzgierov a odlupujúcich sa častí, starých náterov, bez biotického napadnutia a aktívnych trhlín v ploche.
Nesúdržné a uvoľňujúce časti odstrániť. Staré nátery rozpustné vo vode odstrániť horúcou parou a podklad ošetriť vhodným prípravkom. Povrchy kontaminované plesňou a riasami umyť horúcou vodou a dezinfikovať vhodnými prípravkami.
Novovytvorená výstužná vrstva hrúbky 3 - 5 mm pre kontaktný zatepľovací systém musí byť dostatočne vyzretá (minimálne 5 dní pri 20 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu pod 70 %). Odporúčame, aby nerovnosť základnej vrstvy neprevyšovala maximálnu veľkosť zrna omietky zvýšenú o 0,5 mm na dĺžke 1 m.
Podkladové vápenné, vápenno-cementové a cementové omietky musia byť dostatočne vyzreté (min. 1 mesiac, zvyšková vlhkosť < 2 %).
Pri pochybnostiach o kvalite podkladu je potrebné ešte pred začatím prác preveriť jeho vlastnosti.

Min. 12 hodín pred nanášaním fasádnej omietky podklad dôkladne natrieť **podkladovým náterom weberpas podklad UNI BRICK**. Farebný podkladový náter je dodávaný v 5 farebných odtieňoch B01, B02, B03, B04 a B05 a vytvára farbu škáry tehličiek alebo kameňa.

Miešanie
Pred začatím prác celý obsah vedra dôkladne premiešať elektrickým miešadlom.

Nanášanie
Podkladový náter dôkladne nanášať v dvoch smeroch na suchý podklad fasádnym valčekom alebo štetcom v dvoch vrstvách.

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Weber
Stará Vajnorská 139, 831 04 Bratislava, Slovakia

Náradie
Elektrické miešadlo, fasádny valček alebo štetec.

Čistenie
Nádoby, nástroje, náradie a podobne bezprostredne po použití umyť vodou.

Balenie a skladovanie
Balenie: 20 kg alebo 5 kg plastové vedro (váhová tolerancia ±1,5).
Skladovanie: Skladovať 12 mesiacov od dátumu výroby vyznačeného na obale v originálnych, dobre uzavretých obaloch, v suchu (pri teplotách od +5 °C do 25 °C), chrániť pred priamym slnečným žiarením.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Pri práci dodržujte predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci. Pri práci je nutné používať osobné ochranné pracovné prostriedky. Pri práci s výrobkom odporúčame nejesť, nepiť, nefajčiť. Po práci je nutné ihneď si umyť pokožku vodou a ošetriť vhodným regeneračným krémom. Detailné informácie sú uvedené v príslušnej Karte bezpečnostných údajov zverejnenej na sk.weber alebo na vyžiadanie od výrobcu.

Likvidácia odpadov
Vzniknutý odpad a zvyšky nespotrebovaného materiálu zlikvidujte v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami na likvidáciu odpadov v mieste použitia.

Upozornenie
Teplota vzduchu a podkladu počas spracovania a zrenia materiálu musí byť od +5 °C do +25 °C. Pri aplikácii náteru nesmie teplota vzduchu klesnúť pod +5 °C. Počas spracovania a zrenia materiálu fasádu min. 24 - 48 hod. chrániť pred nepriaznivými klimatickými podmienkami (priame slnečné žiarenie, vysoké teploty, silný vietor, prievan, dážď), napr. pomocou ochranných sietí na lešenie.

Všetky uvedené parametre platia pre teplotu vzduchu +20 °C a vzdušnú vlhkosť ≤ 70 %. Pri nižšej teplote vzduchu, vyššej relatívnej vlhkosti, hlavne v období na jar a jeseň, kedy sa vyskytujú častejšie hmly a dažde, je potrebné počítať s pomalším vyzrievaním.
Neprimiešavať žiadne iné prísady, okrem uvedených v tomto technickom liste. Dodržiavať platné normy, jednotlivé technické listy produktov a technologický predpis.

Pred začatím prác dôkladne pozakrývajte všetky plochy, ktoré nebudú omietané, napr. okná, dvere, parapety.

Informácie tu uvedené sú predkladané v dobrej mysli, predstavujú aktuálny stav našich poznatkov. Výrobca nenesie právnu ani hmotnú zodpovednosť za prípadné škody spôsobené nevhodnou aplikáciou, manipuláciou alebo skladovaním výrobku.
Ďalšie informácie nájdete na našej webovej stránke alebo využite naše skúsenosti a kontaktujte zástupcu spoločnosti SGCP Weber.

Tento technický list je platný od 01. 01. 2025 a ruší platnosť skôr vydaných technických listov pre predmetný výrobok.

www.sk.weber
info@sk.weber
Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Weber
Stará Vajnorská 139, 831 04 Bratislava, Slovakia